

Saremco print Denturetec (vorläufig)

Technische Daten

Konsistenz	mittelviskose homogene Flüssigkeit
Farbe	zahnfleischfarben hell
Durchhärtungstiefe (DIN EN ISO 4049)	≥ 1,5 mm
Biegefestigkeit (DIN EN ISO 4049)	> 100 MPa
E-Modul (DIN EN ISO 4049)	> 1000 MPa
Barcol-Härte	> 20
Haltbarkeit	2 Jahre